



Technische Information / Technical information

Bandtype 35/5 FI



Tradition and innovation since 1929

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete // fields of application | Teigtransport, Aufgabe- und Abnahmestationen Transport of dough, feed and pick-up stations |
| Eigenschaften // properties | Flexibel, gute Feuchtigkeitsaufnahme flexibil, good moisture absorption |
| Verbindungsarten // types of joining | Fingerverbindung, Hakenverbinder, Spiralverbinder finger joint, hook connector, spiral connector |
| Gewebe // fabric | Polyester // polyesther |
| Lagenzahl // number of plies | 1 |
| Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm | 6 |
| Beschichtung Tragseite // coating material carrying side | Polyesterfilz // polyesther felt |
| Beschichtung Laufseite // coating material running side | Polester, imprägniert // Polyesther, impregnated |
| Farbe // colour | weiß/beige // white/tan |
| antistatisch // antistatic | nein // no |
| prägefähig // embossable | nein // no |
| Lebensmitteignung // certificate about food applicability | VO EG 1935/2004, VO EU 10/2011; FDA |
| Dicke mm // thickness mm | 2,1 |
| Gewicht g/m ² // weight g/mm ² | 1.400 |
| max. Breite mm // max. width mm | 2.070 |
| min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm | 40 |
| Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C | -10 bis +110 |
| Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side | - |
| Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side | - |
| Wärmedurchgangswert W/m ² // heat through value W/m ² | - |